

MULTIPLAK

Tinta brillante de uno solo componente, de secado U.V. destinada a la impresión de poliolefinas tratadas por efecto corona (tratamientos >40 dinas/cm.), tales como Priplack®, Akylux® etc, PVC, Poliestireno.

EXISTE UNA VERSIÓN DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS EN ACABADO MATE (MULTIPLAK MATE)

PROPIEDADES

- Lista a su uso gracias a su formulación de uno solo componente
- Alto brillo
- Sin problemas de adherencia entre capas
- Buena flexibilidad para cortar y doblar
- Bajo olor residual
- Adecuada para máquinas FLASH CURING

CONCENTRADOS PIGMENTARIOS

Es posible aumentar la intensidad de las tintas añadiendo concentrados pigmentarios de la gamma Multiflex.

El exceso de concentrados pigmentarios puede rebajar la polimerización.

SECADO

La velocidad de polimerización de estas tintas varía de 10 a 20 m/min. en función del grosor de tinta depositada y de la potencia de las lámparas, del color de tinta a utilizar, así como del soporte a imprimir.

Las tintas opacas como el Blanco 706 y el Negro 703, por su alta concentración de pigmentos requieren verificar muy bien la velocidad de curado así como el grosor de la tinta depositada para obtener un buen secado.

DILUCIÓN

Estas tintas están en principio listas para su uso. Pero es posible ajustar su viscosidad con el diluyente MPG sin pasar del 10%.

LIMPIEZA

Con disolvente DA

SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar las hojas de seguridad nº 1214

Las Tintas Multiplak en la Gama EDA del Eco System, cumplen la normativa de seguridad de juguetes EN 71-3 que reglamenta el % máximo extraíble de los 8 metales pesados: selenio, cromo, bario, arsénico, antimonio, plomo, mercurio y cadmio así como la circular sobre el medio ambiente 98/638. Certificamos que no se incorpora de forma voluntaria los citados metales pesados en nuestras fabricaciones. Esta tinta esta exenta de NVP y respeta tanto la lista SPBIM, de exclusión británica como y los textos de ley americanos CONEG sobre productos químicos que puedan suponer riesgo para el utilizador, por ejemplo el HDDA y además cumple la norma RoHs.

GAMA DE COLORES ESTÁNDAR

Blanco 702	Negro 701	Base 095	Barniz 090
Blanco opaco 706	Negro Opaco 703	Base Cuatri. 098	

GAMA DE COLORES PARA CUATRICROMÍA

Negro cuatricromía 410 7/8 L	Magenta cuatricromía 420 6/7 L	Amarillo cuatricromía 430 6/7 L	Azul cuatricromía 450 7/8 L
		Amarillo cuatricromía 440 5/6 L	

GAMA DE COLORES DE MEZCLA ECO SYSTEM EDA

Amarillo medio 710	Bermellón 740	Rosa 760	Azul primario 780
Amarillo naranja 720	Rojo oscuro 750	Violeta 770	Verde esmeralda 790
Mandarina 730			

GUIA PANTONE MATCHING SYSTEM

tintas **DUBUIT** pone a disposición de sus clientes una guía que permite conseguir los diferentes colores del **Pantone® Matching System** a partir de la gama de colores EDA más el blanco 702, el negro 701 y la base 095.

COLORES A MEDIDA

Nuestros laboratorios pueden encargarse del estudio y realización de cualquier tonalidad especial (Pantone®, Ral, NCS, etc.) a partir de 1 Kg., siendo necesario que nos den el máximo de datos: tipo de soporte, tejido a utilizar, tiempo de secado, resistencias necesarias y a ser posible una muestra de tinta.

*Todas las indicaciones se facilitan con buena intención. Las condiciones de empleo y los materiales son tan variables que nuestra experiencia nos aconseja se efectúen pruebas antes de iniciar un tiraje. **NUESTRA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL CAMBIO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR NUESTRA EMPRESA.***

Tintas Dubuit
C/. Las Planas Pol. Ind. Font Santa
08970 Sant Joan Despí
Tel. : 93 477 09 90 Fax : 93 477 13 98
e-mail : info@tintasdubuit.net