

# UVIGLASS

Tinta brillante de secado U.V. de 2 componentes destinada a la impresión de vidrio (flameado, con top coating epoxy, de base agua, UV o PU) y cerámica.

## PROPIEDADES

- No requiere tratamiento posterior
- Alta reactividad
- Adherencia y resistencia al rayado
- Resistencia a los agentes químicos y cosméticos
- Resistencia al agua a los 24/48 horas

Esta tinta debe utilizarse con el endurecedor AM 9192 a razón de 4%. El tiempo de utilización de la mezcla es de 10 horas

Para obtener una buena adherencia, se requiere una tensión superficial de 44 dyn/cm

Para imprimir vidrio bruto se requiere un flameado anterior.

Para los vidrios con coating un flameado anterior a la impresión mejorara la adherencia.

La superficie a imprimir debe ser limpia de grasa, silicona, polvo y huellas.

Para acelerar la velocidad de curado se puede añadir el fotoiniciador PI 7734 en la proporción de 1 hasta 5 %.

## DILUCIÓN

Estas tintas están en principio listas para su uso. Pero es posible ajustar su viscosidad con el diluyente ST 178 (exento de NVP) sin pasar del 10%.

## LIMPIEZA

Con DISOLVENTE DA

## SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar las hojas de seguridad nº 336

Las Tintas Uviglass en la Gama 700, cumplen la normativa de seguridad de juguetes EN 71-3 que reglamenta el % máximo extraíble de los 8 metales pesados: selenio, cromo, bario, arsénico, antimonio, plomo, mercurio y cadmio así como la circular sobre el medio ambiente 98/638. Certificamos que no se incorpora de forma voluntaria los citados metales pesados en nuestras fabricaciones. Esta tinta esta exenta de NVP.

### GAMA DE COLORES ESTÁNDAR

Blanco opaco HGM 1833	Negro 701	Base 095	Plata	HGM 1875
-----------------------	-----------	----------	-------	----------

### GAMA DE COLORES DE MEZCLA

Amarillo medio 710	Bermellón 740	Rosa 760	Azul primario 780
Amarillo naranja 720	Rojo oscuro 750	Violeta 770	Verde esmeralda 790
Mandarina 730			

### ENDURECEDOR Y ADITIVOS

Endurecedor AM 9192	Fotoiniador PI 7734	Diluyente ST 178
---------------------	---------------------	------------------

### GUIA PANTONE MATCHING SYSTEM

tintas **DUBUIT** pone a disposición de sus clientes una guía que permite conseguir los diferentes colores del **Pantone® Matching System** a partir de la gama 700 más el blanco HGM 1833 , el negro 701 y la base 095.

### COLORES A MEDIDA

Nuestros laboratorios pueden encargarse del estudio y realización de cualquier tonalidad especial (Pantone®, Ral, NCS, etc.) a partir de 1 Kg., siendo necesario que nos den el máximo de datos: tipo de soporte, tejido a utilizar, tiempo de secado, resistencias necesarias y a ser posible una muestra de tinta.

*Todas las indicaciones se facilitan con buena intención. Las condiciones de empleo y los materiales son tan variables que nuestra experiencia nos aconseja se efectúen pruebas antes de iniciar un tiraje. **NUESTRA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL CAMBIO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR NUESTRA EMPRESA.***

Tintas Dubuit  
C/. Las Planas Pol. Ind. Font Santa  
08970 Sant Joan Despí  
Tel. : 93 477 05 51 Fax : 93 477 13 98  
e-mail : info@tintasdubuit.net