

UVIMAX

Tinta de secado U.V. especialmente destinada a la impresión de PVC autoadhesivo y PVC semi rígido o rígido de alta gama.

PROPIEDADES

- **Alto brillo**
- **Muy alta flexibilidad**
- **Lista para su uso**
- **Alta resistencia a la luz como a las intemperies**

La flexibilidad muy alta de la tinta Uvimax permite impresiones anverso reverso, sin fragilizar el soporte.

La tinta Uvimax tiene alta resistencia a la luz y a las intemperies. Si no se necesita alta resistencia a la luz se puede utilizar el amarillo 434 y el magenta 424 (sobre pedido).

La resistencia a la luz y a las intemperies se puede mejorar con una sobre impresión de barniz.

Una impresión realizada con las precauciones necesarias y una pantalla de 150-31 se puede utilizar al exterior hasta 3 años y hasta 5 años protegida con una capa de barniz Uvimax.

Esta longevidad será reducida si la exposición es horizontal o si las impresiones están expuestas a un clima mucho más caluroso.

La durabilidad depende por mucho de la cualidad del soporte y del entretenimiento de la impresión.

Por razones de la diversidad de los soportes, es aconsejable una prueba factible anterior a la industrialización.

La velocidad de polimerización de estas tintas varía de 10 a 20 m/min. en función del grosor de tinta depositada y de la potencia de las lámparas.

DILUCIÓN

La tinta está en principio lista para su empleo. Es posible ajustar la viscosidad añadiendo diluyente MPG hasta 10 %.

LIMPIEZA

Con disolvente H

CONSERVACIÓN

Garantizamos la estabilidad de las tintas en su embalaje original siempre que se almacenen entre 10 y 30° C, durante:

- 2 años las tintas estándar
- 1 año las tintas especiales

SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar las hojas de seguridad nº 571

GAMA DE COLORES PARA CUATRICROMIA

Negro cuatricromía	410 7/8 L	Magenta cuatricromía	420 6/7 L	Amarillo cuatricromía	430 6/7 L	Amarillo cálido	440 6/7 L
Base cuatricromía	098	Magenta cuatricromía	424 2/3 L	Amarillo cuatricromía	434 2/3 L	Azul cuatricromía	450

*Todas las indicaciones se facilitan con buena intención. Las condiciones de empleo y los materiales son tan variables que nuestra experiencia nos aconseja se efectúen pruebas antes de iniciar un tiraje. **NUESTRA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL CAMBIO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR NUESTRA EMPRESA.***

Tintas Dubuit
C/. Las Planas Pol. Ind. Font Santa
08970 Sant Joan Despí
Tel. : 93 477 05 51 Fax : 93 477 13 98
e-mail : tintasdubuit@telefonica.net