

UVIPLAK

Tinta brillante de secado U.V. destinada a la impresión de poliolefinas tratadas por efecto corona (tratamientos >40 dinas/cm.), tales como Priplack®, Akylux®, etc.

PROPIEDADES

- Excelente brillo
- Alta resistencia exterior

Esta tinta debe utilizarse con el endurecedor ST-305 a razón de 3 a 5%. El tiempo de utilización de la mezcla es de media jornada de trabajo. La adherencia óptima se obtiene en un espacio de tiempo que varía entre 24 y 48 horas.

Sin embargo, la adherencia a la salida del horno es suficiente para permitir la manipulación y apilado de las hojas impresas bajo reserva de una buena polimerización en profundidad. Probar con cinta adhesiva a la salida del túnel, que no deje restos de tinta no polimerizada sobre el soporte.

Es posible acelerar el proceso de adherencia calentando las impresiones 1/2 hora a 80°C con lo que se verifica la adherencia definitiva sin esperar 48 horas.

DILUCIÓN

Estas tintas están en principio listas para su uso. Pero es posible ajustar su viscosidad con el diluyente 6E (contiene NVP) o con el diluyente ST 156 (exento de NVP) sin pasar del 10%. El diluyente 6E da mejor adherencia en casos críticos aunque para la elección de uno u otro se aconseja efectuar ensayos previos.

LIMPIEZA

Con disolvente D

CONSERVACIÓN

Garantizamos la estabilidad de las tintas en su embalaje original siempre que se almacenen entre 10 y 30° C, durante:

- 2 años las tintas estándar
- 1 año las tintas especiales

SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar las hojas de seguridad nº 236

GAMA DE COLORES ESTÁNDAR

Blanco	606	Negro	601	Base	095	Barniz Barniz mate	090 GS 339
--------	-----	-------	-----	------	-----	-----------------------	---------------

GAMA DE COLORES PARA CUATRICROMÍA

Negro cuatricromía	410 7/8 L	Magenta cuatricromía	420 6/7 L	Amarillo cuatricromía	431 4/5 L	Azul cuatricromía	450 7/8 L
Base cuatricromía	098	Magenta cuatricromía	422 3/4 L	Amarillo cuatricromía	440 5/6 L		

GAMA DE COLORES DE MEZCLA ECO SYSTEM EDA

Amarillo medio	310	Bermellón	340	Rosa	360	Azul primario	380
Amarillo naranja	320	Rojo oscuro	350	Violeta	370	Verde esmeralda	390
Mandarina	330						

Las tintas Uviplak fabricadas en la gama EDA del ECO SYSTEM, cumplen la normativa de seguridad EN 71-3 que reglamenta el % mínimo extraíble de los siguientes metales pesados: selenio, cromo, bario, arsénio, antimonio, plomo, mercurio y cadmio, certificando que no incorporamos de forma voluntaria los citados metales pesados en nuestras fabricaciones.

El colore amarillo medio EDA-710 se degrada a temperaturas superiores a 120°C.

ENDURECEDOR

Endurecedor	ST 305
-------------	--------

GUIA PANTONE MATCHING SYSTEM

tintas **DUBUIT** pone a disposición de sus clientes una guía que permite conseguir los diferentes colores del **Pantone® Matching System** a partir de la gama de colores EDA más el blanco 606, el negro 601 y la base 095.

COLORES A MEDIDA

Nuestros laboratorios pueden encargarse del estudio y realización de cualquier tonalidad especial (Pantone®, Ral, NCS, etc.) a partir de 1 Kg., siendo necesario que nos den el máximo de datos: tipo de soporte, tejido a utilizar, tiempo de secado, resistencias necesarias y a ser posible una muestra de tinta.

*Todas las indicaciones se facilitan con buena intención. Las condiciones de empleo y los materiales son tan variables que nuestra experiencia nos aconseja se efectúen pruebas antes de iniciar un tiraje. **NUESTRA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL CAMBIO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR NUESTRA EMPRESA.***

Tintas Dubuit
C/. Las Planas Pol. Ind. Font Santa
08970 Sant Joan Despí
Tel. : 93 477 05 51 Fax : 93 477 13 98
e-mail : tintasdubuit@telefonica.net