

SERITAR

Las tintas de la serie SERITAR han sido formuladas para la impresión de tarjetas de crédito en P.V.C. que deban laminarse.

PROPIEDADES

- Elevado poder cubriente.
- Secado rápido gracias a su capacidad autodisolvente
- Perfectamente laminables

DILUCIÓN

El diluyente a emplear estará en función del secado que se necesite:

- Para un secado rápido : Diluyente ECO R
- Para un secado medio : Diluyente ECO VL

Los diluyentes de la gama ECO están exentos de etiquetaje a nivel de toxicidad.

En el caso en que se requieran impresiones con trazos muy finos, utilizar el "GEL RETARD" a razón de un 5 a 10%.

SECADO

El secado se efectúa por evaporación de los disolventes y está en función del diluyente utilizado.

A título orientativo, con una dilución de un 15% de nuestro diluyente 150 y utilizando una pantalla con un tejido de 120 hilos, tenemos :

- Secado al aire libre: 5-10 minutos
- Secado con aire caliente a 50 / 60 °C: 2 minutos

LIMPIEZA

Utilizar preferentemente nuestros Disolventes D o ECO N.

CONSERVACIÓN

Garantizamos la estabilidad de las tintas en su embalaje original siempre que se almacenen entre 10 y 30° C, durante:

- 2 años las tintas estándar
- 1 año las tintas especiales, las tintas fluorescentes, las luminiscentes y los tonos metálicos.

SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar las hojas de seguridad nº 512 y 513

GAMA DE COLORES ESTANDAR

Negro	11	Blanco	82	Blanco extra-opaco	83
-------	----	--------	----	--------------------	----

GAMA DE COLORES DE MEZCLA ECO SYSTEM EDA

Amarillo primavera	300	Mandarina	330	Rosa	360	Verde esmeralda	390
Amarillo medio	310	Bermellón	340	Violeta	370		
Amarillo naranja	320	Rojo oscuro	350	Azul primario	380		

Las tintas Seritar fabricadas en la gama EDA del ECO SYSTEM, cumplen la normativa de seguridad EN 71-3 que reglamenta el % mínimo extraíble de los siguientes metales pesados: selenio, cromo, bario, arsénico, antimonio, plomo, mercurio y cadmio, certificando que no incorporamos de forma voluntaria los citados metales pesados en nuestras fabricaciones.

COLORES A MEDIDA

Nuestros laboratorios pueden encargarse del estudio y realización de cualquier tonalidad especial. Para las tonalidades metálicas y perlescentes deben consultarnos para utilizar el tejido adecuado, ya que el grosor de estos pigmentos puede provocar cambios de tonalidad al no pasar adecuadamente por el tejido.

En el caso del ORO VISA debe utilizarse imperativamente tejidos de 63 hilos.

*Todas las indicaciones se facilitan con buena intención. Las condiciones de empleo y los materiales son tan variables que nuestra experiencia nos aconseja se efectúen pruebas antes de iniciar un tiraje. **NUESTRA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL CAMBIO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR NUESTRA EMPRESA.***

Tintas Dubuit
C/. Las Planas Pol. Ind. Fontsaeta
08970 Sant Joan Despi
Tel. : 93 477 05 51 Fax : 93 477 13 98
e-mail : tintasdubuit@telefonica.net